

Garnnummern-Vergleichstabelle

dtex	den	Nm	NeB	dtex	den	Nm	NeB
1,1	1	9000	5315	200	180	50	29,5
1,6	1,4	6430	3795	220	200	45	26,6
1,7	1,5	6000	3543	228	205	44	26
2,0	1,8	5000	2952	235	210	43	25,3
2,2	2,0	4500	2658	265	240	37,5	22,1
3,3	3	3000	1772	280	250	36	21,3
4,4	4	2250	1328	290	260	34,6	20,4
5,6	5	1800	1063	330	300	30	17,7
6,7	6	1500	886	400	360	25	14,8
11	10	900	532	440	400	22,5	13,3
12	11	818	483	470	420	21,4	12,7
13	12	750	443	500	450	20	11,8
14	13	692	409	550	500	18	10,6
17	15	600	354	610	550	16,4	9,7
20	18	500	295	660	600	15	8,9
22	20	450	266	700	630	14,3	8,4
24	22	409	242	830	750	12	7,1
28	25	360	213	890	800	11,3	6
33	30	300	177	940	840	10,7	6,3
40	36	250	148	1000	900	10	5,9
44	40	225	133	1100	1000	9	5,3
50	45	200	118	1160	1040	8,7	5,1
56	50	180	106	1220	1100	8,2	4,8
67	60	150	89	1330	1200	7,5	4,4
72	65	138	82	1400	1260	7,1	4,2
76	68	132	78	1420	1280	7	4,1
78	70	128	76	1560	1400	6,4	3,8
84	75	120	71	1670	1500	6,6	3,5
90	80	113	66	1730	1560	5,8	3,4
100	90	100	59	1840	1650	5,5	3,2
110	100	90	53	1880	1680	5,4	3,1
122	110	82	48	2440	2200	4,1	2,4
133	120	75	44	2800	2500	3,6	2,1
145	130	69	41	3700	3300	2,7	1,6
156	140	64	38	4400	4000	2,3	1,3
167	150	60	35	6700	6000	1,5	0,88